

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BGR ÖKOTAN Grundierung



Lösemittelfreie Grundierung zur Haftverbesserung von Bitumen-Dickbeschichtungen. Zur Sichtkontrolle rot eingefärbt. Für außen und innen.

Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Konsistenz:	flüssig
Verbrauch:	ca. 150 g/m ²
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Einwirkzeit:	nach ca. 30 Minuten
Lagerung:	frostfrei, trocken und sachgerecht
Lieferform:	5-kg-, 20-kg-Gebinde
Farbe:	rot

EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- roll- und streichfähig
- staubbindend und verfestigend
- Wasser abweisend und diffusionsoffen
- rot eingefärbt

ANWENDUNG:

- zur Haftverbesserung von Bitumen-Dickbeschichtungen auf allen mineralischen Untergründen
- zur Oberflächenverfestigung von mineralischen Untergründen
- für außen und innen

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- ÖKOTAN-Systemprodukt lösemittelfrei
- güteüberwacht

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Grundierung gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen erhärtet sein.

VERARBEITUNG:

ÖKOTAN Grundierung kann gestrichen oder gerollt werden. Die nachfolgende Bitumen-Dickbeschichtung oder ADR ALLES DICHT 2K Reaktivabdichtung kann auch in die noch mattheuchte Grundierung (nach ca. 30 Minuten) aufgetragen werden.

Längere Trockenzeiten haben keinen negativen Einfluss auf den Haftverbund der nachfolgenden Beschichtung, erneute Staubbildung ist jedoch zu vermeiden.

Die ÖKOTAN Grundierung ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 150 g/m² benötigt.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen, trocken, frostfrei und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM:

5-kg-, 20-kg-Gebinde

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2016

BGR ÖKOTAN Grundierung



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240