



AUS GUTEM GRUND

panDOMO® PR

**VORANSTRICH UND HAFTBRÜCKE FÜR
PANDOMO® K1, K3 10/3.1, PANDOMO® W1, W3 10/3.1,
TerrazzoPlus und TerrazzoMicro.**

Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen
von Luftblasen aus dem Untergrund

Lösemittelfrei

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 61 20
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

VORANSTRICH UND HAFTBRÜCKE FÜR PANDOMO® K1, K3 10/3.1, PANDOMO® W1, W3 10/3.1, TerrazzoPlus und TerrazzoMicro.

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

Grundierung und Haftbrücke auf Betonböden und Zementestrichen zur Aufnahme von PANDOMO® K1 und K3 10/3.1 Nivelliermasse, PANDOMO® TerrazzoMicro und PANDOMO® TerrazzoPlus.

Grundierung und Haftbrücke auf vorhandenem, unbeschichtetem PANDOMO® K1 wenn eine zweite PANDOMO® K1 Spachtelung ausgeführt wird, und als Grundierung unter PANDOMO® W1 und W3 10/3.1.

Art:

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Untergrund:

PANDOMO® K1, K3 10/3.1

PANDOMO® TerrazzoMicro und TerrazzoPlus:

Der Untergrund aus Beton oder Zementestrich (Festigkeiten nach den entsprechenden DIN-Normen und Anforderungen) muss trocken, fest und frei von Staub sein. Zur Entfernung von Verunreinigungen, Trennmitteln, lockeren Oberzonen und Bindemittelanreicherungen ist der Untergrund kugel- oder sandzustrahlen.

PANDOMO® W1, W3 10/3.1: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Weitere Informationen zu PANDOMO® W1 und PANDOMO® K1 finden Sie in den Technischen Datenblättern beschrieben.

Verarbeitung unter

PANDOMO® K1, K3 10/3.1:

Saubere Gefäße benutzen.

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1:3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach Trocknung des ersten Voranstriches, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Baustellenbedingungen, nach ca. 1–2 Stunden, erfolgt der zweite Voranstrich mit PANDOMO® PR, 1: 1 mit Wasser verdünnt.

Verarbeitung unter

PANDOMO® W1, W3 10/3.1:

Bei der Verarbeitung von PANDOMO® W1 bzw. W3 10/3.1 ist auf Gipswandbauplatten, Mauerwerk und allen Mischuntergründen zur Vermeidung von Farbunterschieden der Untergrund mit PANDOMO® Primer, 1 : 2 mit Wasser verdünnt, zu grundieren.

Verarbeitung unter PANDOMO®

TerrazzoMicro:

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in ein bis zwei Arbeitsgängen. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1:3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Sollte der Voranstrich sehr schnell aufrocknen, ist ein zweiter Auftrag mit PANDOMO® PR 1:3 durchzuführen.

Verarbeitung unter PANDOMO®

TerrazzoPlus:

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1:3 verdünnt, vorzustreichen. Bei der Herstellung der Haftschrämme für PANDOMO® TerrazzoPlus muss die Haftschrämme mit PANDOMO® PR vergütet werden. Die Schrämme setzt sich zusammen aus 1 Teil PANDOMO® PR, 1 Teil Wasser, 1 Teil TerrazzoPlus Bindemittel und 1 Teil Sand Korngröße 0 - 3 mm.

Allgemeines:

Voranstriche gleichmäßig auftragen und zu einem klaren, dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. PANDOMO® PR bei Temperaturen über +5°C verarbeiten.
In Zweifelsfällen Probearbeiten durchführen.

Hinweis:

GISCODE D1 = lösemittelfrei.

Produkt enthält: 5-Chlor-2-methyl-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-isothiazolin-3-on (3 : 1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Unter PANDOMO® K1, K 3 10/3.1

Materialbedarf: Für den ersten Auftrag, MV 1 : 3, werden ca. 50 g konzentrierter PANDOMO® PR und 150 ml Wasser pro m² benötigt.

Für den zweiten Auftrag, MV 1: 1, werden ca. 150 g konzentrierter PANDOMO® PR und 150 ml Wasser pro m² benötigt.

Unter PANDOMO TerrazzoMicro und TerrazzoPlus:

Für den ersten Auftrag, MV 1:3, werden ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR und 150 ml Wasser pro m² benötigt.

Zur Herstellung der Haftschlämme unter PANDOMO® TerrazzoPlus werden ca. 300g PANDOMO® PR und 300 ml Wasser benötigt.

Unter PANDOMO® W1, W3 10/3.1

Materialbedarf: Bei einem MV 1: 2, werden ca. 50 g konzentrierter PANDOMO® PR und 100 ml Wasser pro m² benötigt.

Kennzeichnung nach GHS/CLP: keine

Kennzeichnung nach GGSVEB/ADR: keine

Abpackung: Eimer mit 5 kg netto

Lagerung: Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

