

Offenbach am Main, im März 2023

Lichtreflexionsgrad (LRV) KERMOS Flakestone

Wir bestätigen hiermit die unten angegebenen Lichtreflexionsgrad, die nach ASTM C609 spezifiziert sind. Bei den LRVs und den berechneten Leuchtdichtekontrasten handelt es sich um Näherungswerte, die je nach den Produktionsparametern von Produktion zu Produktion und von Fliese zu Fliese unterschiedlich sein können.

Luminance Contrast Values (LRV)

We hereby confirm that light reflectance values which are specified according to ASTM C609 are given below. The LRVs and Calculated Luminance Contrasts are approximate values that can be different from production to production and tile to tile depending on production parameters.

Luminance Contrast % - FLAKESTONE								
			Color	Anthracite	Light Greige	Grey	Dark Grey	Greige
Color	Shade	Production Date	LRV	13	50	31	21	34
Anthracite	VA2	9.06.2021	13		52,5	32,6	16,9	36,4
Light Greige	VA1	11.02.2021	50	52,5		22,4	37,7	18,3
Grey	VA6	25.05.2022	31	32,6	22,4		16,2	4,1
Dark Grey	VA3	8.06.2021	21	16,9	37,7	16,2		20,3
Greige	VA1	6.02.2021	34	36,4	18,3	4,1	20,3	

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

Ihr KERMOS Team