Produktdatenblatt

Rikombi Kontakt

Produktbeschreibung: Haftbrücke für Beton und schwach saugende Untergründe.

Anwendungsbereich: Zur Vorbereitung von glatten Untergründen mit niedrigem Saugvermögen (z. B. Beton) vor Putzarbeiten.

Technische Daten

Verarbeitung

- Rikombi Kontakt ist gebrauchsfertig und wird nicht mehr verdünnt. Rikombi Kontakt gut aufrühren und gleichmäßig mit einer Lammfellrolle, einem Quast oder maschinell mit geeignetem Sprühgerät auftragen. Die Grundierung muss vor einer weiteren Beschichtung gut durchgetrocknet sein (ca. 24 h). Die Wirksamkeit ist bei noch feuchter Grundierung vermindert.
- Rikombi Kontakt trocknet schnell an. Nach dem Aushärten (ca. 24 h je nach Witterung) werden Rigips Gipsputze maschinell oder von Hand aufgetragen bzw. Rigips Platten mit Ansetzbinder angesetzt.
- Rikombi Kontakt nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Kunstharzdispersion		
Typisierung				
Typ		./.		DIN EN 520
Feuchte				
Wasserdampf-Diffusionsäqivalent Luftschichtdicke	sd	0,35	m	Berechnet
Sonstiges				
VOC Gehalt	≤	3	g/dm^3	
Eigenschaften				
Abbindezeit bis		24	hour(s)	
Verbrauch		300	g/m^2	
Ergiebigkeit ca.		3,3	m^2/kg	
Untergrund		Sauber von Verunreinigungen Trocken Saugfähig Frostfrei		DIN 18340

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Saint-Gobain Rigips GmbH • Schanzenstraße 84 • D-40549 Düsseldorf • Postfach 11 09 48 • D-40509 Düsseldorf
Tel +49 (0)211 5503-0 • Fax +49 (0)211 5503-208 • www.rigips.de • info@rigips.de

Produktdatenblatt

Rikombi Kontakt

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Hinweise				
Lagerung		Trocken Schattig Belüftet Kühl Frostfrei		
Lieferform		Gemäß Preisliste		
Abfallentsorgungsschlüssel		8 01 20		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Saint-Gobain Rigips GmbH • Schanzenstraße 84 • D-40549 Düsseldorf • Postfach 11 09 48 • D-40509 Düsseldorf
Tel +49 (0)211 5503-0 • Fax +49 (0)211 5503-208 • www.rigips.de • info@rigips.de