



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Fertigspachtel fein

Artikelnummer: 1110894

Material

RAW Fertigspachtel Fein ist eine gebrauchsfertige, manuell verarbeitbare Feinspachtelmasse nach DIN EN 13963 /Typ 2A für das Fugen- und Oberflächenfinish auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. RAW Fertigspachtel Fein ist lufttrocknend.

Anwendungsbereiche

- RAW Fertigspachtel Fein ist als Finishmaterial für perfekte, hochwertige Oberflächen bis Q4 besonders geeignet.
- Äußerst geschmeidige Konsistenz für spürbar leichte Verarbeitung.
- Sehr gute Glätt- und Hafteigenschaften.
- Optimales Wasserrückhaltevermögen.
- Sauberer und absolut perfekter Übergang „auf Null“.
- Kein Aufrollen oder Aufbrennen im Randbereich.
- Schnell lufttrocknend und sehr leicht zu schleifen.
- Hoher Weißegrad, optimal für die weitere Oberflächengestaltung.
- Lösungsmittelfrei und wischfest.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss bewegungsfrei, fest, trocken, riss-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Anstrichen sein.

Anrühren des Materials

RAW Fertigspachtel Fein ist eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse. Es sind keine weiteren Zusätze zu verwenden.

Qualitätsstandard

Feinspachtel für Q2 – Q4



Verarbeitung als Finish

- Eventuelle Spachtelrückstände der Vorspachtelung abstoßen oder abschleifen.
- Die Spachtelmasse RAW Fertigspachtel Fein auftragen und anschließend abspachteln.
- Falls erforderlich nachschleifen.
- Nicht unter + 5 °C (dauerhafter) Raum- und Plattentemperatur verarbeiten.
- Werkzeuge und Verunreinigungen mit Wasser reinigen.
- Bei Tapezierarbeiten ist zu beachten:
 - Es dürfen nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten Kunstharzen verwendet werden.
 - Es wird empfohlen, Kleber und Oberflächenbeschichtungen auf ihre Eignung zu prüfen.
 - Das Merkblatt Nr. 16 „Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten“ (2002), herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe- und Sachwertschutz und das Merkblatt 6 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten (Stand: Juni 2007) „Vorbehandlung von Trockenbau-flächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung“ ist zu beachten.
 - Insbesondere nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewebe-tapeten, aber auch nach dem Aufbringen von Kunstharz- und Zelluloseputzen, ist für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung zu sorgen.

Technische Daten

Gebindegröße	25 kg / Eimer
Austrocknungszeit	Abhängig von der Auftragsstärke und den Bausstellenbedingungen
Materialverbrauch	Fläche: ca. 1,75 kg/m ² /mm Fugenfinish: ca. 30 g/m ²
Auftragsstärke	max. 3 mm

Lagerung / Verarbeitung

Trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze schützen. RAW Fertigspachtel Fein behält mind. 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften, angebrochene Verpackungen verschließen und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.