

Best.-Nr.
544

Sopro BK 544

BetonKontakt



Mit Quarzsand abgemischte Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit zur Vorbehandlung von Untergründen, die sich wegen ihres niedrigen Saugvermögens sowie ihrer Glätte und Dichte für einen direkten Putzauftrag nicht eignen.

- Haftvermittler und Aufbrennsperre
- Für Gips-, Kalkgips- und zementäre Putze
- Farbton: Oxidrot
- Trocknungszeit: ca. 12 Stunden
- Innen

Anwendungsgebiete

Zur Vorbehandlung von glatten Wand- und Deckenflächen für nachfolgende Verputzarbeiten mit Gips-, Kalk- oder Zementputzen. Sopro BetonKontakt bildet hier eine Haftbrücke zwischen der Betonfläche und dem nachfolgend aufzutragenden Putz.

Geeignete Untergründe

Glattgeschalter Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogene Beton-Fertigteile und auch Styroporflächen im Innenbereich

Putzauftrag

Nach ca. 12 Stunden kann der weitere Systemaufbau erfolgen

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C (Objekt- und Umgebungstemperatur) verarbeitbar

Verbrauch

150–300 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Lagerung

In trockenen, kühlen aber frostfreien Räumen mindestens 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Lieferform

Eimer 20 kg, Eimer 5 kg

Eigenschaften

Sopro BetonKontakt bildet eine Haftbrücke zwischen der Betonfläche und dem nachfolgend aufgetragenen Putz.

Sopro BetonKontakt enthält Quarzanteile, die den meist sehr glatten Beton rau machen. Diese Quarzanteile müssen auf jeden Fall aufgebracht werden, um die Wirksamkeit von Sopro BK 544 sicher zu stellen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, frei von haftungsmindernden Bestandteilen und trocken sein.

Verarbeitung

Vor Gebrauch und während der Arbeit immer wieder gut aufrühren. Sopro BetonKontakt darf nur unverdünnt mit der Lammfellrolle oder Bürste auf den Untergrund aufgebracht werden.

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Werkzeuge/ Werkzeugreinigung

Lammfellrolle oder Bürste. Werkzeuge mit Wasser, ggf. unter Zugabe eines Geschirrspülmittels reinigen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -auschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

GISCODE M-GP 01 · Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041