

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BKK Bitumen-Kaltklebmasse



Lösemittelhaltige, bituminöse Kaltklebmasse zum Verkleben von Bitumen-Dachbahnen auf Beton, Estrich, Holz und auf alten Bitumendächern. Für außen.

Technische Information

Materialbasis:	Bitumen
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +35 °C
Konsistenz:	pastös
Verbrauch:	ca. 1 l/m ²
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C
Lagerung:	trocken
Lieferform:	5-l-, 10-l-Blech-Gebinde
Farbe:	schwarz

EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- hohe Klebkraft
- leicht verarbeitbar
- hoch temperaturbeständig
- thermoplastisch

ANWENDUNG:

- zum Verkleben von Bitumen-Dachbahnen auf Beton, Estrich, Holz und alten Bitumendächern
- für außen

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- **Abdichtungs-**Systemprodukt lösemittelhaltig
- Materialbasis Bitumen
- güteüberwacht

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Löcher und Spalten sind geeignet zu verschließen, z. B. mit quick-mix Bitumen-Spachtelmasse BSM. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Klebmasse gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

VERARBEITUNG:

Die Fläche ist vorab mit lösemittelhaltigen Bitumen-Voranstrich BVA vorzubehandeln. Nach ca. 12 Stunden Durchtrocknungszeit erfolgt der Auftrag der Bitumen-Kaltklebmasse mit Rolle oder Bürste. Vor Auftrag der Bitumen-Kaltklebmasse sind alle Dachdurchbrüche zu schließen. Bei Holzdächern 1. Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben. An den Steildächern und Dächern ohne Randeinfassung muss mit geringen Auftragsmengen der Kaltklebmasse gearbeitet werden (Punkt- oder Streifenverklebung), da es an den Tiefpunkten sonst zum Abfließen bzw. Abtropfen der Klebmasse kommen kann. Vor dem Einrollen der Dachbahnen die Kaltklebmasse ca. 15 bis 30 Minuten ablüften lassen.

Bitumen-Kaltklebmasse ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +10 °C.

VERBRAUCH:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird ca. 1 l/m² Bitumen-Kaltklebmasse benötigt. Bei nicht saugfähigen Untergründen ist die Auftragsmenge zu reduzieren, da sonst ein Abfließen der Klebmasse möglich ist.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

LIEFERFORM:

5-Liter- und 10-Liter-Blechgebinde

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2015

BKK Bitumen-Kaltklebmasse



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240