

SOPRADERE ist ein Voranstrich auf Basis von Bitumen, Lösemitteln und haftverbessernden Zusätzen.



### **Einsatzgebiet**

SOPRADERE wird als Bitumenanstrich nach den Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen (abc der Bitumenbahnen vdd e.V.), Flachdachrichtlinien (ZvdH e.V.) und DIN 18531 ff. auf mineralischen Untergründen, Metall, Bitumenbahnen und anderen bitumen- und lösemittelbeständigen Untergründen verwendet, um eine zuverlässige Haftung bei der Verklebung oder Verschweißung von Bitumenbahnen, zu erzielen. SOPRADERE ist nicht für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

### **Verarbeitung**

Verarbeitung ab +5°C Material- Umgebungs- und Bauteiltemperatur. Vor Gebrauch durch sorgfältiges Aufschütteln homogenisieren. Der Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen Regelwerke entsprechen, frei von haftvermindernden oder haftverhindernden Stoffen, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von losen Bestandteilen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen, mit dem Gummischieber oder durch Spritzen z.B. mit der Dach-Spritze BMK der Firma Grün aus Wilnsdorf-Niederdielfen mit einer 517 Düse bei 110 bar / 1600 psi. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein. Dies ist immer vor Ort zu prüfen. Trocknungszeit auf Beton bei besten Witterungsbedingungen mindestens 4 Stunden. Im Idealfall sollte der Voranstrich über Nacht ablüften und am nächsten Tag die Bitumenbahnen verlegt werden. Damit ist im Regelfall sichergestellt, dass der Voranstrich auch in Vertiefungen abtrocknen kann.

### **Lieferform**

Metallgebinde mit Ausgusshilfe:

5 Liter Inhalt.

Metallgebinde mit Ausgusshilfe und Lüftungsöffnung:  
30 Liter Inhalt.

### **Lagerung, Transport und Haltbarkeit**

Verwendbarkeit 12 Monate nach Herstellungsdatum bei licht- und frostgeschützter Lagerung in ursprünglicher Lieferform in einem trockenem, kühlen und belüfteten Raum.

### **Kennzeichnungen**

GISCODE BBP60

### **Verbraucherinformation**

Mengenbedarf: ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> bei glatten, nicht saugenden Untergründen wie Metall, ca. 0,25 l/m<sup>2</sup> bei Beton. Auf rauen, stark saugenden Untergründen erhöht sich der Verbrauch.

### **Entsorgung**

Die Gebinde müssen restentleert sein und fachgerecht entsorgt werden.

Interseroh Nr. 31821

### **Hersteller/Werk**

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach  
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach