



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW PE-Baufolie transluzent

Produktbeschreibung:

PE-LD-Folie naturfarben, leicht eingetrübt

Verwendungszweck:

Als Bau - und Abdeckfolie

Zusammensetzung:

Die PE-Baufolien enthalten PE-Regenerate.
Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß REACH-VO (EG) Nr. 1907/2006 sind kein Rezepturbestandteil, es erfolgt diesbezüglich aber keine Prüfung.

Technische Daten:

DICKE*	0,1 – 0,5 mm	
DICHTE*	ca. 0,92g/cm ³	
FARBE	transluzent - farbstichig	
BREITE*	1000 bis 6000 mm	
REIßFESTIGKEIT (DIN EN ISO 527-3)	LÄNGS	>= 14N/mm ²
	QUER	>= 12N/mm ²
REIßDEHNUNG (DIN EN ISO 527-3)	LÄNGS	>= 200%
	QUER	>= 250%
TEMPERATUR- BESTÄNDIGKEIT	-20 bis +60°C	
WITTERUNGS- BESTÄNDIGKEIT	s. Lager- und Verarbeitungsempfehlung	
LAGERFÄHIGKEIT	mind. 3 Monate bei Raumtemperatur	

ART.-NR.	1040881	1040882	1040883	1040884	1040885	1040886	1040887	1040888
MATERIALSTÄRKE*	100 µm	100 µm	200 µm	200 µm	200 µm	300 µm	400 µm	500 µm
ROLLENLÄNGE*	50x2m	50x4m	25x4m	50x2m	50x4m	25x4m	25x4m	25x4m

Lager- und Verarbeitungsempfehlung:

Diese Folie ist nicht gegen UV Strahlung stabilisiert! Die Folie ist geschützt vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und sonstigen Witterungseinflüssen zu lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 -30°C liegen. Sie sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf verarbeitet werden. Eine mechanische Beschädigung der Folie ist zu vermeiden.

*in Anlehnung an die GKV.