BAUDER
macht Dächer sicher.

BauderPRO F
Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:		**Elastomerbitumen Dachbahn als einlagige Abdichtung bei Flachdächern mit Gefälle ≥ 2%**
Oberfläche	oben:	**natur-, grünweiß- schiefer**
	unten:	**folienkaschiert**
Trägereinlage	Art:	**Spezialpolyesterträger**
Artikel Nummer		**1732 0000, 1733 0000**
Anwendungstype gemäß DIN V 20000-201:		**DE/E1** PYE KTP 5

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	DIN EN 1848-1	m	5,0
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,1
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Kaltbiege verhalten	DIN EN 1109	°C	≤ -36
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ +120
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 1000 (±100)
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	≥ 45 (±5)
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit Verfahren B	DIN EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Verhalten bei Brand von außen [a)]	DIN CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1)
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	800
Widerstand gegen weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	200
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	1100
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	20
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	0,3
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	KLF

KLF = keine Leistung festgelegt

[a)] Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.

Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

CE

Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
Zertifizierungsnummer WPK: 021101 / 022101
(06)
DIN EN 13707

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kenntnisstand. Stand: 0217

BAUDER
macht Dächer sicher.

BauderPRO F
Produktinformationsblatt

Verfahren der Verwendung:		**Elastomerbitumen Dachbahn als einlagige Abdichtung bei Flachdächern mit Gefälle ≥ 2%**
Oberfläche	oben:	**natur-, grünweiß- schiefer**
	unten:	**folienkaschiert**
Trägereinlage	Art:	**Spezialpolyesterträger**
Artikel Nummer		**1732 0000, 1733 0000**
Anwendungstype gemäß DIN V 20000-201:		**DE/E1** PYE KTP 5

Produktbeschreibung

Elastomerbitumen Dachbahn mit Spezialpolyesterträger. Für die einlagige Verlegung gemäß DIN 18531.

Einsatzbereiche

Elastomerbitumen Dachbahn für einlagig abgedichtete Dachkonstruktionen mit Mindestgefälle 2%.

Leistungsbeschreibung

BauderPRO F gemäß DIN 18531, liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht verlegen. Mechanische Fixierung nach DIN EN 1991-1-4, mit zugelassenen Befestigungselementen.
Nahtüberdeckung 12 cm, Querstoßüberdeckung 15 cm, entsprechend den gültigen Fachregeln.

Lagerung

Bauder Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen ggf. vorzutemperieren.

Entsorgung

Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden. (Europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt-teerfrei“)

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kentnisstand. Stand: 0217